

تأثیر روش احمد بن فضل بخاری برای ساخت اجسام هم حجم در کانی‌شناسی بیرونی

ابوذر فرض‌پور مچیانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ علم، پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

afarzpourmachiani@yahoo.com

(دریافت: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹، پذیرش: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳)

چکیده

اگرچه منشأ نحوه ساخت و روش استفاده از ترازوی منسوب به ارشمیدس برای حل مسئله تعیین اجزاء یک جسم مرکب نامشخص است، دغدغه دانشمندان بعدی در باره پیچیدگی نحوه ساخت و خطای آزمایش انجام شده با آن واضح است. مثلاًوس برای حل این مشکل روشی برای حل مسئله مبنی بر محاسبات ریاضی عرضه کرده است. این روش به اطلاعات اولیه‌ای احتیاج دارد که شامل وزن قطعات هم‌حجمی از خود فلزات و آلیاژهای تشکیل دهنده آن جسم است، البته پیچیدگی‌های ساخت چنین قطعاتی نیز از دید دانشمندان دور نبوده است. احمد بن فضل بخاری برای ساخت این قطعات روشی عرضه کرده که بیرونی آن را دقیق نمی‌داند. تلاش بیرونی برای یافتن روشی دقیق برای ساخت قطعات هم‌حجم منجر به ساختن ابزاری شد که به آن آلت مخروطی می‌گوید. توسط این ابزار بیرونی توانست اطلاعات اولیه دقیقتری برای حل مسئله به روش مثلاًوس پیدا کند. بعد از آن بیرونی برآن شد تا از ابزار جدید برای تشخیص جواهر اصل از بدل استفاده کند. روش و نتایج آزمایش‌های او در رساله‌فی النسب الی بین الفلزات والجواهر فی الحجم آمده است. در این مقاله روش بیرونی برای بهبود روش احمد بن فضل و تأثیر استفاده از نتایج آزمایش با ابزار بهبودیافته در کانی‌شناسی بیرونی شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: آلت مخروطی، احمد بن فضل بخاری، بیرونی، کانی‌شناسی، مثلاًوس.

مقدمه

مسئله تعیین مقدار یک فلز در جسم مرکب در ریخته‌گری و ساخت اجسامی که از آلیاژ فلزات ساخته می‌شوند و تعیین مقدار خلوص اجسام ساخته شده، مخصوصاً وقتی آلیاژی از فلزات گران‌بها ساخته می‌ده است، اهمیت داشته است. روش‌هایی که برای تعیین مقدار خلوص اجسام توسط دانشمندان یونانی و مسلمان عرضه شده مبتنی بر تفاوت وزن اجسام در هوا و مایعات است. خازنی شاخه‌ای از علم را که به این مسئله می‌پردازد میزان الحکمه می‌نامد و همهٔ منابعی را که در بارهٔ این موضوع یافته است در کتاب خود با نام میزان الحکمة گرد آورده است. موضوع این علم ساخت ابزارها و ابداع روش‌هایی است که به کمک آنها می‌توان خالص بودن یک جسم را امتحان و ترکیب یک جسم مرکب را تعیین کرد. خازنی به جز عرضهٔ روش خود برای حل این مسئله در کتابش از روش‌های ارشمیدس، مثلاً تووس، رازی، بیرونی، خیام و اسفزاری یاد می‌کند. این راه حل‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: راه حل‌هایی که مبتنی بر استفاده از ترازوهای آبی هستند و آنها که بر پایهٔ محاسبات ریاضی هستند. روش بیرونی در این دسته‌بندی نمی‌گنجد. این روش صرفاً به عنوان روشی که با آن می‌توان به خلوص اجسام پی برد شناخته می‌شود و بر اساس آن نمی‌توان مقدار مواد ترکیب شده در یک جسم مرکب را به دست آورد. این در حالی است که هر چند با مقایسه وزن و حجم اجسام با اعداد موجود در جدول‌های عرضه شده توسط بیرونی می‌توان به خلوص آنها پی برد، هدف بیرونی از عرضهٔ این جدول‌ها صرفاً چنین مقایسه‌ای نبوده است بلکه او در پی به دست آوردن اطلاعات اویلیّه لازم برای حل مسئله به روش مثلاً تووس بوده است.

بیرونی روش خود را در مقالهٔ فی النسب التي بين الفلزات والجواهر فی الحجم آورده است. او همچنین از نتایج حاصل از این روش در الجماهر فی معرفة الجواهر نیز استفاده کرده است و وزن واحد حجم مواد را شاخصی برای تشخیص جواهر اصل از بدل می‌داند. ظاهراً این روش او در جواهernamه‌های دیگر استفاده نشده است زیرا برای مثال در جواهernamه نظامی که نزدیک‌ترین جواهernamه به الجماهر فی معرفة الجواهر از نظر زمانی است و نویسنده آن از این کتاب بیرونی بسیار استفاده کرده است، به غیر از اشاره به اینکه طلا سنگین‌ترین فلزات است و در وزن برابر حجم کمتری از دیگر فلزات دارد (جوهri نیشابوري، ص ۳۰۶)، در جای دیگری در مورد آزمایش بیرونی و وزن واحد حجم مواد به عنوان شاخصی برای تشخیص مواد توضیحی داده نشده است. در این

مقاله برای توضیح روش بیرونی از میان روش‌های مبتنی بر محاسبات ریاضی که در میزان الحکمة نقل شده‌اند، روش منسوب به میلانوس و آنچه را خازنی از بیرونی نقل کرده است بررسی خواهیم کرد. آنچه خازنی در میزان الحکمة به نقل از بیرونی آورده است در واقع بخش‌هایی از همان رساله‌فی النسب التی بین الفلزات والجواهر فی الحجم است.

روش میلانوس

در میزان الحکمة دو متن با نام‌های «فی طرق ماناوس» و «فی تفسیر قول ماناوس الحکیم فی أوزان الفلزات بالمیزان المطلق الهوائی والمائی» در باره روش میلانوس برای تعیین مقدار یک فلز در جسم مرکب آمده است. شاید متن اول بخشی از رساله‌ای باشد که خلاصه آن با نام تلخیص مقالة ماناوس فی تعریف الجواهر المختلفة از محمد بن هیثم باقی مانده است. بیرونی به اصل این رساله دسترسی داشته و داستان کشف راه حل ارشمیدس برای پی‌بردن به خالص یا مرکب بودن تاج را به نقل از این رساله آورده است (بیرونی، فی النسب...، برگ ۱ پشت-۲ رو). «فی طرق ماناوس» شامل سه روش ریاضی برای حل مسأله است. روش اول به این صورت است:

اگر دو قطعه هم حجم از طلا و نقره داشته باشیم و قطعه ساخته شده دیگری از نقره را که حجم آن برابر با قطعه ساخته شده از مخلوط طلا و نقره باشد، و بخواهیم مقدار طلا و نقره آن را محاسبه کنیم، این مقدار از تناسب زیر به دست می‌آید:

$$\frac{(\text{وزن نقره}) - (\text{وزن طلا})}{(\text{وزن نقره هم حجم با مخلوط}) - (\text{وزن جسم مخلوط})}$$

اگر جسم نقره‌ای هم حجم با جسم مخلوط نداشتم، می‌توان وزن این جسم نقره ای را بدون ساختن آن محاسبه کرد. دو قطعه از جنس موی یکی هم حجم با جسم مخلوط و دیگری هم حجم با جسم نقره‌ای می‌سازیم، وزن جسم نقره‌ای هم حجم با جسم مخلوط از نسبت وزن جسم موی هم حجم با جسم نقره‌ای به وزن جسم نقره‌ای و نسبت وزن جسم مخلوط به وزن جسم موی هم حجم با آن به دست می‌آید (خازنی، میزان الحکمة، ص ۸۰).

در این روش از ساخت قطعه‌ای هم حجم با جسم ساخته شده که مخلوط دو فلز در آن به کار رفته، استفاده شده است؛ از این رو نخست باید روشی برای ساخت این قطعه هم حجم عرضه کرد.

روش بیرونی

در سیاهه آثار بیرونی رساله‌ای با عنوان *في النسب التي بين الفلزات والجواهر في الحجم* در همین موضوع گزارش شده است که تنها یک نسخه از آن باقی مانده است و در کتابخانه مدرسه ارتوودوس یونانی بیروت به شماره ۳۶۴/۶ موجود است و خلاصه‌ای از آن را خازنی در فصلی با عنوان *في النسب بين الفلزات والجواهر* در میزان الحکمة آورده است (در باره این رساله نک : فرضپور، ص ۲۱). در این خلاصه برخی از جدول‌های متن اصلی رساله موجود نیست و در عوض دو جدول که حاصل محاسبات ریاضی است به اصل متن افزوده شده است.

این مقاله بیرونی که در اینجا به آن خواهیم پرداخت پیش از ۴۰۸ق. که سال فتح خوارزم توسط محمود غزنوی است، نوشته شده است یا آزمایش‌های آن پیش از این تاریخ انجام شده‌اند زیرا بیرونی به استفاده از آب خوارزم برای آزمایش‌های خود در این مقاله اشاره کرده است. در این مقاله بعد از نقل داستان کشف راه حل مسأله توسط ارشمیدس از قول منلائوس، بیرونی اشاره کرده که یونانیان دیگری نیز روش‌هایی برای حل این مسأله داشته‌اند که او از آنها اطلاعی ندارد. سپس می‌نویسد که سند بن علی، یوحنا بن یوسف، احمد بن فضل بخاری و محمد بن زکریا رازی رساله‌هایی در باره این موضوع نوشته‌اند اما نکته‌ای وجود دارد که غیر از احمد بن فضل بقیه به آن دقت نکرده‌اند و آن چگونگی ساخت جسم خالص هم حجم با جسم مرکب است، البته منلائوس به سختی ساخت چنین قطعه‌ای آگاه بوده است.

با توجه به اینکه روش ارشمیدس به ساخت چنین جسمی احتیاج ندارد، سؤال اینجاست که دلیل ساخت چنین قطعه‌ای چیست؟ جواب در روش منلائوس است زیرا او برای حل مسأله از اجسام هم حجم استفاده کرده بود. بنا بر این بیرونی تصمیم گرفته که مسأله را از روش منلائوس حل کند و برای این کار احتیاج به ساختن قطعات هم حجم دارد که وزن آنها به عنوان اطلاعات اویله در اختیار باشد. بیرونی در این مقاله اشاره کرده است که ساخت قطعه‌ای هم حجم با قطعه دیگر کار ساده‌ای نیست و رام حل منلائوس برای به دست آوردن وزن چنین قطعه‌ای با استفاده از موم نیز پیچیدگی‌های

تأثیر روش احمد بن فضل بخاری... ۱۷۹

خاص خود را دارد و وزنی که به این طریق محاسبه می‌شود دقیق لازم ندارد (برگ ۲ پشت).

او سپس روش احمد بن فضل را برای ساخت این قطعات آورده است و وزن هفت فلز هم حجم با ۲۴۰۰ تسو طلا را در جدولی آورده است. او این روش را نیز دقیق نمی‌داند و تلاش او برای ابداع روشی دقیق‌تر منجر به ساخت ابزاری می‌شود که آن را آلت مخروطی شکل می‌نماید.

روش احمد بن فضل برای ساخت اجسام هم حجم
بیرونی در این رساله روش احمد بن فضل را توضیح داده است و از آن استفاده می‌کند. بیرونی توضیح روش را یکجا نیاورده است و همین باعث می‌شود که این روش و آزمایش‌های انجام شده و نتایج حاصل از آن که احمد بن فضل گزارش کرده بود به راحتی در این رساله قابل روایی و درک نباشد. همچنین این به هم ریختگی باعث ابهام‌هایی در ابتدای رساله بیرونی شده که هدف از بیان مطالب و انجام آزمایش‌ها در این ابهام‌ها مخفی مانده است. در اینجا این نقل قول‌ها را در کتاب یکدیگر آورده‌ایم:

از شش فلز طلا، نقره، رصاص، مس، آهن و سرب مقداری برداشته و از کشیفی و غیر آن پاک می‌کنیم به صورتی که برای کسی در پاکی و یکنواختی آن شکی نماند (برگ ۲ پشت).

آزمایش را برای برنج نیز انجام دادم زیرا مردم از آن استفاده می‌کنند (برگ ۶ رو)

از بین این فلزات آهن از همه دیرگذازتر است و می‌توان آن را به عنوان قالب انتخاب کرد. آن را اصل قرار داده و از آن جسمی به شکل عدس که وزن آن چهل مثقال باشد می‌سازیم و از آن قالب می‌سازیم. فضای داخلی قالب را از سایر فلزات ذوب شونده پر می‌کنیم (برگ ۲ پشت تا برگ ۳ رو).

از صنعت ریخته‌گری بر ما پوشیده نیست که اگر فشار ماسه قالب یکنواخت نباشد، دو جسمی که توسط آن ساخته می‌شوند یکسان نیستند. همچنین پاشیدن آب روی سطح ماسه، مقدار خشک کردن و دود دادن آن نیز در حجم جسم ساخته شده تأثیر می‌گذارد. برای قالب دو مجراء می‌گذاریم که از یکی مذاب وارد شده و از دیگری هوا خارج می‌شود (برگ ۴ پشت تا برگ ۵ رو).

اما مشکلی پیش می‌آید که جلوی ادامه کار را می‌گیرد؛ طلا وقتی گرم است قالب را پر می‌کند ولی وقتی سرد شد از بالا منقبض شده و ماسه قالب را جذب کرده و به قالب صدمه می‌زند. اگر قطعه طلا را به همین صورت استفاده کنیم جواب آزمایش تخمینی است نه دقیق و اگر فرورفتگی‌ها را با جنس خود فلز پر کنیم باز هم اطمینانی به نتایج آزمایش وجود ندارد زیرا این کار را انجام دادم، در حفرات مذاب ریختم و برجستگی‌ها را تراشیدم. (برگ ۳ رو).

این توضیحات نقل روش احمد بن فضل برای ساخت قطعات هم حجم از زیان بیرونی است. چنان که پیداست او برای ساخت این قطعات به تهیه یک نوع قالب و رفتار فلزات مذاب در قالب توجه کرده است. در ادامه بیرونی جدول‌هایی را عرضه کرده (جدول‌های ۱ و ۲) که در آنها وزن فلزات هم حجم با چهل مثقال آهن و صد مثقال طلا آمده است (برگ ۵ پشت).

جدول ۱

وزن فلزات وقتی وزن قالب آهنی چهل مثقال است			
نام فلزات	مشقال‌ها	دانگ‌ها	تسوها
زر	۹۰	۲	۰
سرب	۵۸	۲	۲
نقره	۴۸	۴	۰
مس	۴۲	۰	۰
برنج	۴۱	۳	۰
آهن	۴۰	۰	۰
رصاص	۳۷	۲	۲

و در خاتمه نقلی که نشان می‌دهد هنوز به این مقدارها اعتماد ندارد:

این اعداد برای مثال و آموزش و آشکار کردن سبک و سنگینی به صورت تقریبی است. برای استفاده به آنها اعتماد نشود. به خدا سوگند فقط شرح کار با آنها را گفته‌ام (برگ ۶ رو).

جدول ۲

وزن فلزات هم حجم با صد مثقال طلا			
تسوها	دانگ‌ها	مثقال‌ها	نام فلزات
۰	۰	۱۰۰	زر
۰	۴	۶۴	سرب
۱	۵	۵۳	نقره
۰	۳	۴۶	مس
۳	۵	۴۵	برنج
۳	۱	۴۴	آهن
۳	۳	۴۳	رصاص

روش بیرونی برای ساخت قطعات هم حجم

با استناد به مطالب گفته شده در بند قبل به نظر می‌رسد بیرونی روش احمد بن فضل را برای ساخت قطعات هم حجم دقیق نمی‌داند. او سعی می‌کند تا روشی دقیق برای ساخت چنین قطعاتی عرضه کند. او تلاش‌های خود را در این رساله شرح داده است:

«از این روش صرف نظر کردم. قالب دیگری به این صورت ساختم که دو صفحهٔ فولادی را به فاصلهٔ قطر یک انگشت از هم توسط دو استوانهٔ فولادی نگه‌داشت و با رشته‌های باریک فلزی به هم سفت کردم تا مذاب را داخل آن بزیم. این روش هم خوب نبود.

سپس دستور دادم روی سطح سندان فولادی را به شکل نیم کره کندند و هر کدام از مذاب‌ها را کمی بیشتر در آن ریخته و کوییدم. با سوهان اضافه آن را ساییدم و سطح آن را با خط‌کش وارسی کردم. سعی من این بود که روشی بیاهم که نتیجه آن با تکرار مشابه نتیجه قبل باشد. سپس به آب و ترازوی دقیقی با دو کفهٔ م-cur که با سه زنجیر که در یک نقطه با رشته‌ای در محل آویزان شدن جمع شده‌اند روی آوردم. برای دقت تعادل این ترازو و موازی ماندن آن در هوا و آب در حالتی که خالی یا با ثقل‌های برابر و از یک جنس پر بود تلاش کردم. سعی کردم که با آن مقدار تفاوت وزن هر فلز در هوا و آب را بفهمم. اما دلم با این ترازو آرام نگرفت زیرا نتایج آن دقیق نبود. ابزارهایی یکی پس از دیگری ساختم و آنچه در ابتدا مزاحم من بود رفع کردم (برگ ۳ رو تا برگ ۳ پشت).

همان طور که مشخص است بیرونی از نتایج حاصل از ساخت قطعات با قالب‌های ابداعی خود نیز راضی نبوده است. همچنین روشن است که او ترازوی ارشمیدس را نیز امتحان کرده است و آن را دقیق نمی‌داند.

پس از این مراحل بیرونی در باره آلت مخروطی شکل و نحوه انجام آزمایش با آن توضیح می‌دهد. روش کار با این ابزار به این صورت است که قطعات کوچک طلا را که وزن آنها روی هم ۲۴۰۰ تسو است در داخل ظرف مخروطی شکلی که پر از آب است انداخته و وزن آب خارج شده از ظرف را اندازه می‌گیرد. سپس قطعات کوچکی از فلزات دیگر را به مقداری در ظرف می‌اندازد که وزن آب خروجی از ظرف برابر با وزن آب خارج شده از ظرف برای ۲۴۰۰ تسو طلا باشد. به این صورت از ظرف بیرون آورده، خشک حجم فلزات با هم مطمئن می‌شود. سپس قطعات فلز را از ظرف بیرون آورده، خشک کرده و وزن می‌کند. در جدول ۳ نتایج آزمایش‌های او برای نه فلز آمده است.

جدول ۳

نام فلزات	تسوهای وزن فلزات
زر	۲۴۰۰
زیق	۱۷۰۴
سرب	۱۴۴۳
نقره	۱۳۰۸
سپیدرو	۱۱۱۹
مس	۱۰۸۲
برنج	۱۰۷۷
آهن	۹۹۳
رصاص	۹۲۱

برای مشاهده تفاوت نتایج آزمایش وزن فلزات هم حجم با صد مثال طلا را که با هر دو روش اندازه‌گیری شده‌اند در جدول ۴ آورده‌ایم:

تأثیر روش احمد بن فضل بخاری... ۱۸۳/

جدول ۴

نام فلزات	تسوهای وزن فلزات به روشنی	تسوهای وزن فلزات به روش احمد بن فضل
زر	۲۴۰۰	۲۴۰۰
زیبق	۱۷۰۴	----
سرب	۱۴۴۳	۱۵۵۲
نقره	۱۳۰۸	۱۲۹۳
سپیدرو	۱۱۱۹	----
مس	۱۰۸۲	۱۱۱۶
برنج	۱۰۷۷	۱۱۰۳
آهن	۹۹۳	۱۰۶۳
رصاص	۹۲۱	۱۰۴۷

بیرونی آزمایش فوق را برای جواهر هم انجام می‌دهد و آن را این طور گزارش می‌کند:

علمی که ما شروع به بررسی پایه‌های آن کردیم و هم خود را برای ساختن ابزار به منظور آماده کردن مقدمات آن گذاشتیم، برای شناخت ناخالصی‌های زیان‌آور در سکه‌ها و اجسام ریخته گری شده است، همان طور که در ابتدای کتاب منلائوس توضیح داده شده، است. همان طور که دست جعل و تقلب به فلزات رسیده، به سنگ‌های قیمتی هم رسیده است و حتی بیشتر از فلزات. زیرا چشم مردم به سنگ‌های قیمتی کمتر عادت کرده و از انتخاب درست آنها ناتوان است. زیرا هیچ کس در هیچ کشوری نیست که درهم ندیده باشد و بدون استفاده از آن داد و ستد کند. به همین دلیل وظيفة خود می‌دانیم که راه شناخت سنگ‌های قیمتی را همان طور که برای فلزات انجام دادیم هموار کنیم. شاید تاجی باشد که با چیزهایی تربیت شده که معلوم نیست قیمتی هستند یا چیز دیگری مثلًا شیشه. یا تاجی از مروارید باشد که باید از مروارید بودن آن مطمئن شد. من تا حد امکان در این خصوص صحبت خواهم کرد (برگ ۱۳ پشت تا برگ ۱۴ رو).

تأثیر روش احمد بن فضل در کانی‌شناسی بیرونی

همان طور که از توضیح بیرونی مشخص است او پس از به دست آوردن اطلاعاتی که برای حل مسئله به روش منلائوس لازم داشت به وسیله ابزاری که ابداع کرده، به این

نتیجه رسیده که از این ابزار و نتایج حاصل از آزمایش با آن می‌توان برای پی بردن به اصالت جواهر و فلزات نیز استفاده کرد و به همین دلیل آزمایش‌ها و محاسبات خود را برای جواهر نیز انجام داده است. این اقدام بیرونی به همراه توضیح بسیار مختصری که در باره هدف اصلی خود از انجام آزمایش‌ها نوشته منجر به این شده که هدف او از نوشتمن این رساله صرفاً عرضه روشی برای پی بردن به اصالت فلزات و جواهر یا خلوص آنها دانسته شود اما می‌توان نتایج مشابه را در کتاب دیگر بیرونی که صرفاً به جوهشناسی ربط دارد، یعنی الجماهر فی معرفة الجواهر، دید. در این کتاب که بعد از ۴۳۲ق و کشته شدن مسعود غزنوی نوشته شده است، بیرونی به کتاب‌های سند بن علی، یوحنا بن یوسف و احمد بن فضل بخاری اشاره‌ای نکرده ولی اسم کتاب مثلاًوس را آورده و در باره داستان کشف روش حل مسئله توسط ارشمیدس نیز توضیح کوتاهی داده است. جدول‌هایی که در فی النسب آمده‌اند در این کتاب وجود ندارند اما در ضمن توضیحاتی که در باره بعضی فلزات (جدول ۵) و جواهر (جدول ۶) و مواد دیگر در این کتاب آمده، وزن این مواد وقتی حجم آنها برابر با حجم صد مثقال از ماده قطب، که برای فلزات طلا و برای مواد دیگر یاقوت آسمانگون است، آورده شده است. می‌توان گفت روش استفاده شده در فی النسب که بیرونی آن را برای جواهر هم امتحان کرده، در کتاب جماهر که در باره شناخت جواهر و فلزات است به عنوان راهی برای تشخیص مواد اصل از بدل به کار رفته است. این وزن‌ها جز در مورد نقره و مس با وزنی که در مقاله فی النسب آورده شده تفاوتی ندارند. شاید این مقدارهای جدید حاصل تجربه‌های جدید بیرونی بوده‌اند.

جدول ۵

نام فلزات	تسویه‌ای وزن فلزات در فی النسب	تسویه‌ای وزن فلزات در جاماهر فی الجواهر
زر	۲۴۰۰	۲۴۰۰
زیق	۱۷۰۴	۱۷۰۴
سرپ	۱۴۴۳	۱۴۴۳
نقره	۱۳۱۱	۱۳۰۸
سپیدرو	۱۱۱۹	۱۱۱۹
مس	۱۰۹۶	۱۰۸۲
برنج	۱۰۷۷	۱۰۷۷

تأثیر روش احمد بن فضل بخاری... ۱۸۵/

---	۹۹۳	آهن
۹۲۱	۹۲۱	رصاص

جدول ۶

مجموع تسوهای هر وزنی در جماهر فی الجواهر	مجموع تسوهای هر وزنی در فی النسب	نام جواهر
----	۲۴۰۰	یاقوت آسمانگون
----	۲۳۳۱	یاقوت سرخ
----	۲۱۷۱	لعل بدخشی
۱۶۶۸	۱۶۶۸	زمرد
۱۶۳۰	۱۶۳۰	لازورد
----	۱۵۷۴	لؤلؤ
۱۵۵۴	۱۵۵۴	عقیق
۱۵۴۹	۱۵۴۹	بسد
۱۵۱۵	۱۵۱۵	جزع و بلور
----	۱۵۰۹	آبگینهٔ فرعونی

همچنین وزن شش مادهٔ دیگر به غیر از فلزات و جواهری که در فی النسب در بارهٔ آنها توضیح داده شده نیز در جماهر آورده شده است. خازنی نیز وزن سیزده ماده که در فی النسب بررسی نشده‌اند در میزان الحکمة آورده است که سه ماده از آنها جزو شش ماده توضیح داده شده در الجماهر هستند (جدول ۷).

جدول ۷

نام ماده	مجموع تسوهای هر وزنی در میزان الحکمة	وزن آب صد مثقال از ماده در میزان الحکمة	مجموع تسوهای هر وزنی در جماهر فی الجواهر
حجر العوز	----	----	۲۴۹۰
مینا	۲۳۸۴/۳	۶۱۰	۲۳۸۴
زجاج شامي	----	----	۱۴۹۹
سبج	۶۷۲	۲۱۶۴	۶۷۲
قیر المجلوب من سمرقند	----	----	۶۳۰
کهربا	۵۱۳/۵	۲۸۳۲	۵۱۴

نتیجه

در این پژوهش هدف بیرونی از تحقیقات عرضه شده در مقالهٔ فی النسب التی بین الفلزات والجواهر فی الحجم بررسی شد. به دست آوردن اطلاعات ورودی لازم برای حل مسئلهٔ تعیین اجزای جسم مرکب به روش منلائوس هدف بیرونی از انجام آزمایش‌های توضیح داده شده در این مقاله است. استفاده از این نتایج در کانی‌شناسی توسط بیرونی که در بخشی از این مقاله به آن پرداخته و همچنین وارد کردن اطلاعات به دست آمده در این تحقیق توسط او به کتاب جماهر فی الجواهر و همچنین استفاده از روش بیرونی توسط نویسندهان بعدی باعث شده تا محققان هدف بیرونی از نوشتمن این مقاله را صرفاً عرضهٔ روشهایی برای شناخت کانی‌ها بدانند در حالی که استفادهٔ بیرونی از نتایج این آزمایش‌ها در کانی‌شناسی نتیجه‌ای بوده که علاوه بر هدف اصلی او حاصل شده است.

تشکر و قدردانی: نویسنده از پروفسور یان هوخندایک و دکتر محمد باقری بابت در اختیار گذاشتن نسخهٔ رسالهٔ فی النسب التی بین الفلزات و الجواهر فی الحجم و راهنمایی‌هایشان برای مطالعه این رساله تشکر می‌کند.

منابع

- بيرونی، ابوريحان. (۱۳۷۴ش). *الجماهر في الجواهر*. تصحیح یوسف الہادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- _____. فی النسب الّتی بین الفلزات والجواهر فی الحجم، نسخة خطی شماره ۳۶۴/۶، مدرسة ارتدوکس یونانی بیروت.
- جوهري نيشابوري، محمد بن ابي البركات. (۱۳۸۳ش). *جوهري نامه نظامي*. مركز نشر ميراث مكتوب.
- خازنی، ابوالفتح عبدالرحمن. (۱۳۴۶ش). *میزان الحکمة*. ترجمه فارسي از ناشناس. مقدمه و تعليقات مدرس رضوى. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
- _____. نسخة خطی شماره ۳۴۴۴ کتابخانه ملی تبریز.
- _____. (۱۳۵۹ق). *حیدرآباد دکن: دائرة المعارف العثمانية*. فرض پور ماچیانی، ابوذر. (۱۳۹۴ش). تحول کارکرد و کاربرد ترازو در سنجش وزن مخصوص و عیار در دوره اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران.
- Abattouy, Mohammed and al-Hassani, Salim. (2015) *The Corpus of al-Isfizārī in the Sciences of Weights and Mechanical Devices*. al-Furqan.
- Rosenfeld, B. A.; Ihsanoglu E. (2003). *Mathematicians, Astronomers and other Scholars of Islamic Civilization and Their Works (7th-19thc.)*. IRCICA.
- Vitruvius. (1914). *The Ten Books on Architecture*. translation: Morris Hicky Morgan. Harvard University Press, 1914.